




PRIME

НЛМК

# СТАЛЬНОЙ ПРОКАТ С РЕЛЬЕФНЫМ ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ



В НЛМК разработано **семейство полиуретановых покрытий (ПУ)**, обладающих повышенной механической прочностью, высокими эстетическими свойствами и улучшенной формуемостью по сравнению со стандартным полиэфирным покрытием.




## Характеристики продукта:

Фактура	сморщенная / текстурированная
Толщина	35 мкм / 50 мкм
35 мкм	одностороннее / двустороннее покрытие
50 мкм	одностороннее покрытие*

\* Освоение альтернативных вариантов возможно по запросу

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЙ

- Высокая коррозионная стойкость
- Высокая устойчивость к УФ-излучению
- Высокая износостойкость
- Высокая химическая стойкость



**ПОВЫШЕННЫЙ  
СРОК СЛУЖБЫ**

Тест на изгиб: 0,5–1Т

**в 3 раза**

меньше, чем  
у ПЭ стандарт

Стойкость к удару: >10 Дж

**на 80%**

больше, чем  
у ПЭ стандарт

Абразивный износ

**на 40%**

лучше, чем  
у ПЭ стандарт

Стойкость к УФ-излучению: RUV 4

**в 1,5–2 раза**

лучше, чем  
у ПЭ стандарт (RUV 2-3)

Коррозионная стойкость

**в 1,5 раза**

больше, чем  
у ПЭ стандарт

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЙ

Типоразмер (Т×Ш)	0,45–2,00×900–1600 мм			
Толщина покрытия	35 мкм		50 мкм	
Класс цинкового покрытия	200, Z200	275, Z275	275, Z275	
Система покрытия	грунт 9–12 мкм + эмаль 25–30 мкм		грунт 18–22 мкм + эмаль 28–32 мкм	
Фактура	сморщенная	текстурированная	сморщенная	текстурированная
Блеск, ед. блеска	до 10	25–40	до 10	25–40
Гарантия на декоративные свойства	18 лет	18 лет	25 лет	25 лет
Гарантия от сквозной коррозии	30 лет	35 лет	45 лет	45 лет

## ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА\*



Сморщенная фактура



Текстурированная фактура

\* Освоение новых цветов возможно по запросу

## СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



- Фальцевая кровля, металлочерепица, фасады, водосточные системы
- Сэндвич-панели
- Ограждающие конструкции
- Сельскохозяйственные сооружения (текстурированный полиуретан)

## КОНТАКТЫ

[sales@nlmk.com](mailto:sales@nlmk.com)

+7 800 511 30 39

